



### Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Emulsione di polimeri e cere sintetiche
- **Aspetto Fisico:** liquido Bianco Latteo
- **Odore:** Inodore
- **Peso Specifico e PH:** 1,02/ 9±0,5
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- **Resa:** 30 - 50 gr/m<sup>2</sup> per mano a seconda della porosità del pavimento

### Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

### Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 5lt.

# P2001

## Trattamento Lucido

### Descrizione e Caratteristiche

#### Trattamento lucido ad alta resistenza

**P2001** è un trattamento extradurevole a finitura lucida per pavimenti porosi soggetti a traffico intenso.

**P2001** sigilla e lucida contemporaneamente, unendo in un solo prodotto la resistenza al traffico e la durata tipiche dei sigillanti turapori con la brillantezza e la facile ripristinabilità tipiche delle cere metallizzate di finitura.

**P2001** consente di effettuare, in un'unica operazione, il trattamento di fondo e la finitura delle superfici, senza bisogno di ricorrere a due prodotti.

**P2001** è di facile stendibilità e grande aderenza, è antisdrucchiolevole e può essere ripristinato e rilucidato con monospazzola sia a bassa che ad alta velocità.

**P2001** offre una elevata resistenza all'alcool.

#### Modalità d'Uso e Applicazione

**P2001** è indicato per il trattamento di pavimenti soggetti a traffico intenso in gomma, linoleum, PVC, marmo non piombato, graniglia, pietre porose, grès, cemento.

**P2001** è consigliata in ambiente ospedaliero, case di cura, comunità e scuole.

#### Modalità d'Impiego

- Applicare una mano di **P2001** sul pavimento perfettamente pulito e asciutto, stendendolo con spandicera o mop, in modo da ottenere un film sottile ed uniforme.
- Lasciare asciugare per circa 45 minuti.
- Applicare la seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

# P2001

# Trattamento Lucido



## Modalità d'Impiego

E' consigliabile, dopo la completa asciugatura del trattamento, passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco bianco o beige.

Per la pulizia giornaliera utilizzare **D14 B**.

La manutenzione spray si effettua con **MN112 B** e macchina monospazzola a bassa o alta velocità.

La deceratura si effettua con **DS31 B** e monospazzola o lavasciuga munita di disco nero.

## Avvertenze e Classificazione

- Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali.
- Contiene: methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.
- Può provocare una reazione allergica.
- TEME IL GELO.
- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

